



## TEKNISKE DATA

## Egenskaper

## Norm

## Enhet

## Acoustix Gallery FX PUR

## Acoustix Gallery FX PUR

Et heterogent vinylgulv med trinnlydsdempende bakside. Sten-, granitt- og tremønster. For bruk på gulv hvor det stilles strenge krav til slitasje og trinnlyd.



100%  
RESIRKULERBAR



**Polyflor Nordic**  
Kjelsåsveien 168 B  
0884 OSLO  
Tel.: 23 00 84 00  
Fax: 23 00 84 10  
[firmapost@polyflor.no](mailto:firmapost@polyflor.no)  
[www.polyflor.no](http://www.polyflor.no)

Type	EN 651		Heterogen PVC
Overflate			PUR
Mønster			Granitt og tre
Farger			14
Totalvekt	EN 430	g/m <sup>2</sup>	2.550
Klassifisering	EN 685		23, 33, 42
Totaltykkelse	EN 428	mm	3,5 / 0,5 slitesjikt
Format rull	EN 426	m	2 m x 20 m / 40 m <sup>2</sup>
Format fliser	EN 427	mm / m <sup>2</sup>	-
Restinntrykk	EN 433	mm	< 0,2
Lysekthet	EN20105-B02 Metode 3		≥ 6
Brann	EN 13501-1		Cfl – S1
Friksjon	DIN 51130 EN 13893		R10 Klasse DS (tørt gulv)
Trinnlyd	EN ISO 140-8	dB	≥ 19dB
Fleksibilitet	EN 435 (metodeA)		20mm Ø
Elektrisk oppladning	EN 1815	kV	2 (antistatisk)
El. motstand	EN 1081	Ohm	-
Kjemikaliebestandighet	EN 423		Meget god *
Slitasjegruppe	EN 649		T
Emisjon VOC	ENV 13419 AgBB		Godkjent
Varmekabler			ja, ikke over 27°C

\*Motstandsdyktig. Ved lengre tids påvirkning eventuelt høy konsentrasjon, vennligst ta kontakt.