

TEKNISKE DATA

Egenskaper

Norm

Enhet

Acoustix Harmony FX PUR

Acoustix Harmony FX PUR

Et heterogent vinylgulv, trinnlydsdempende, unimønstrert.

For bruk på gulv hvor det stilles strenge krav til slitasje og trinnlyd.

Leveres i rull.



100% RESIRKULERBAR



Polyflor Nordic
Kjelsåsveien 168 B
0884 OSLO
Tel.: 23 00 84 00
Fax: 23 00 84 10
firmapost@polyflor.no
www.polyflor.no

Type	EN 685 EN ISO 10874		Heterogen PVC
Overflate			PUR
Mønster			Granitt og tre
Farger			14
Totalvekt	EN 430	g/m ²	2.550
Klassifisering	EN 685		23, 34, 42
Totaltykkelse	EN 428	mm	3,7 / 0,65 mm slitesjikt
Format rull	EN 426	m	2 m x 20 m / 40 m ²
Format fliser	EN 427	mm / m ²	-
Restinntrykk	EN 433	mm	< 0,2
Lysekthet	EN20105-B02 Metode 3		≥ 6
Brann	EN 13501-1		Bfl – S1
Friksjon	DIN 51130 EN 13893		R10 Klasse DS (tørt gulv)
Trinnlyd	EN ISO 140-8 EN ISO 10140-3	dB	≥ 19dB ≥ 19dB
Fleksibilitet	EN 435 (metodeA)		20mm Ø
Elektrisk oppladning	EN 1815	kV	2 (antistatisk)
El. motstand	EN 1081	Ohm	-
Kjemikaliebestandighet	EN 423		Meget god *
Slitasjegruppe	EN 651		T
Emisjon VOC	AgBB		Svært lav
Varmekabler	ISO 8302		ja, ikke over 27°C 0,0525 m ² KW

*Motstandsdyktig. Ved lengre tids påvirkning eventuelt høy konsentrasjon, vennligst ta kontakt.