

TEKNISKE DATA
Egenskaper
Norm
Enhet
Polysafe Modena PUR
**POLYSAFE
Modena PUR**

Sklisikker heterogen PVC, nøytralt mønster, tilnærmet ensfarget. Aluminium Oxide partikler gjør belegget sklisikkert. Svært fleksibel og skånsom mot kniver og freseverktøy.

Leveres i rull.



**100%
RESIRKULERBAR**



Polyflor Nordic
Kjelsåsveien 168 B
0884 OSLO
Tel.: 23 00 84 00
Fax: 23 00 84 10
firmapost@polyflor.no
www.polyflor.no

Type	EN 13845		Heterogen PVC
Overflate			
Mønster			Tilnærmet ensfarget
Farger			14
Totalvekt	EN 430	g/m ²	3.000
Klassifisering	EN 13845		23, 34, 43
Totaltykkelse	EN 428	mm	2,0
Format rull	EN 426	m	2 m x 20 m / 40 m ²
Format fliser	-	mm / m ²	-
Slitesjikt		mm	0,70
Brann	EN 13501-1		Cfl – S1
Friksjon	AS/NZS 4586 RRL Pendium test	≥36	R10 ≥36 (våt test-4S Rubber/Slider96)
Emisjon	AgBB Voc test		Ja
Elektrisk oppladning	EN 1815	kV	<2kV - antistatisk
Kjemikaliebestandighet	EN 423		*
Slitasjegruppe	EN 649		T
Varmekabler			ja, ikke over 27°C

* Motstandsdyktig. Ved lengre tids påvirkning, eventuelt høy konsentrasjon, vennligst ta kontakt.