

TEKNISKE DATA
Egenskaper
Norm
Enhet
2,0mm
2,5mm
**POLYSAFE
STANDARD PUR**

Sklisikker heterogen PVC med innstøpte PVC chips. Fleksibel bærer. Polysafe Standard PUR er resistent mot bakterier.

Leveres i rull.



**100% RESIRKULERBAR
INNEHOLDER RESIRKULERT
MATERIALE**

Type	EN 13845		Sklisikker heterogen PVC	Sklisikker heterogen PVC
Overflate			PUR	PUR
Mønster			Små chips	Små chips
Farger			16	16
Totalvekt	EN 430	g/m ²	2.430	3.100
Klassifisering	EN 685		23, 34, 43	23, 34, 43
Totaltykkelse	EN 428	mm	2,0	2,5
Format rull	EN 426	m	2 m x 20 m / 40 m ²	2 m x 20 m / 40 m ²
Format fliser	EN 427	mm / m ²	-	-
Restinntrykk	EN 433	mm	-	-
Lysekthet	ISO 105-B02 Metode A		-	-
Brann	EN 13501-1		Bfl – S1	Bfl – S1
Friksjon	EN 13845 AS/NZS 4586 RRL Pendium test		Class ESf R10 >36 (våt test)	Class ESf R10 >36 (våt test)
Trinnlyd	ISO 717/2	dB	-	-
Elektrisk oppladning	EN 1815	kV	antistatisk	antistatisk
El. motstand	EN 1081	Ohm	-	-
Kjemikaliebestandighet	EN 423		*	*
Slitasjegruppe	EN 649		T	T
Varmekabler			ja, ikke over 27°C	ja, ikke over 27°C

* Motstandsdyktig. Ved lengre tids påvirkning eventuelt høy konsentrasjon, vennligst ta kontakt.