



POLYSAFE Wood fx Acoustix PUR

TEKNISKE DATA

Egenskaper

Norm

Enhet

Polysafe Wood fx Acoustix PUR

POLYSAFE Wood fx Acoustix PUR

Sklisikker heterogen PVC, tremønster.
Trinnlydsdempende.

Leveres i rull.



100%
RESIRKULERBAR



Polyflor Nordic

Kjelsåsveien 168 B
0884 OSLO

Tel.: 23 00 84 00

Fax: 23 00 84 10

firmapost@polyflor.no

www.polyflor.no

Type	EN 651		Heterogen PVC
Overflate			
Mønster			Tremønster
Farger			8
Totalvekt	EN 430	g/m ²	3.000
Klassifisering	EN 13845		23, 34, 42
Totaltykkelse	EN 428	mm	3,7
Format rull	EN 426	m	2 m x 20 m / 40 m ²
Format fliser	-	mm / m ²	-
Slitesjikt		mm	0,65
Brann	EN 13501-1		Cfl – S1
Friksjon	AS/NZS 4586 RRL Pendium test	≥36	R10 ≥36 (våt test-4S Rubber/Slider96)
Trinnlyd	EN ISO 140-8	dB	≥19dB
Emisjon	AgBB Voc test		Ja
Elektrisk oppladning	EN 1815	kV	<2kV - antistatisk
Kjemikaliebestandighet	EN 423		*
Slitasjegruppe	EN 649		T
Varmekabler			ja, ikke over 27°C

* Motstandsdyktig. Ved lengre tids påvirkning, eventuelt høy konsentrasjon, vennligst ta kontakt.