

| TEKNISKE DATA | Egenskaper | Norm | Enhet | Diamant |
|---------------|------------|------|-------|---------|
|---------------|------------|------|-------|---------|

DIAMANT

SaarFloor Diamant -
gummi gulvbelegg med narvet overflate.

Leveres i rull.



Polyflor Nordic
Kjelsåsveien 168 B
0884 OSLO
Tel.: 23 00 84 00
Fax: 23 00 84 10
firmapost@polyflor.no
www.polyflor.no

| | | | | |
|------------------------|------------------------------|--|---------------------|-----------------------------------|
| Type | EN 1817, EN 1816 EN 12199 | | | EN 1817 |
| Overflate | | | | Narvet |
| Mønster | | | | Chips |
| Farger | | | | 16 |
| Totalvekt | EN 430 | | g/m ² | 3.200 |
| Klassifisering | EN 685 | | | 23, 34, 42 |
| Totaltykkelse | EN 428 | | mm | 2,0 |
| Format rull | EN 426 | | m / m ² | 1,9 x 15 / 28,5 m ² |
| Format fliser | EN 427 | | mm / m ² | - |
| Restinntrykk | EN 433 | | mm | 0,04 |
| Dimensjonsstabilitet | EN 434 | | % | ± 0,4 |
| Brann | EN 13501-1 | | | Bfl – S1 |
| Friksjon | DIN 51130 | | | R9 |
| Trinnlyd | ISO 140 - 8 | | dB | 6 |
| Hardhet | ISO 7619 ≥ 75 shore A | | | 90 ± 5 |
| Elektrisk oppladning | EN 1815 | | kV | ≤ 2 (antistatisk) |
| El. Motstand | EN 1081 | | Ohm | - |
| Kjemikaliebestandighet | EN 423 | | | ja* |
| Varmekabler | | | | ja, ikke over 27°C |
| | | | | |
| | | | | |

*Motstandsdyktig. Ved lengre tids påvirkning eventuelt høy konsentrasjon, vennligst ta kontakt