




TEKNISKE DATA	Egenskaper	Norm	Enhet	Scano teppe
<p><b>Scano / Scano Design teppe</b></p>    <p><b>POLYFLOR™</b> COVERING THE WORLD</p> <p><b>Polyflor Nordic</b> Kjelsåsveien 168 B 0884 OSLO Tel.: 23 00 84 00 Fax: 23 00 84 10 <a href="mailto:firmapost@polyflor.no">firmapost@polyflor.no</a> <a href="http://www.polyflor.no">www.polyflor.no</a></p>	Produksjonsteknikk			Tufting
	Overflatestruktur	EN 1307		1/10" løkke
	Klassifisering	EN 1307		32
	Mønsterrapport		cm	Ingen rapport
	Garntype			100% Polyamid
	Bakside			texback® contract
	Bredde	Rull	cm	400 cm
	Total tykkelse	EN 1307	mm	5,7
	Total vekt	EN 1307	gr/m <sup>2</sup>	1.750
	Tetthet	EN 1307	per dm <sup>2</sup>	2.133
	Garnvekt	EN 1307	g/m <sup>2</sup>	870
	Luvhøyde over bærer	EN 1307	mm	3,3
	Dimensjonsstabilitet			-
	Lysekthet	DIN EN ISO 105-B02		≥ 5
	Brann	DIN EN 13501-1		Cfl-S1
	Varmekabler			ja, ikke over 27°C
	Trinnlyd	DIN EN ISO 717-2		23 dB