

TEKNISKE DATA	Egenskaper	Norm	Enhet	Varia teppe
---------------	------------	------	-------	-------------

**Varia teppe**


Produksjonsteknikk				Tufting
Overflatestruktur	EN 1307			1/10" velour melert
Klassifisering	EN 1307			33
Mønstrerapport			cm	Ingen
Garntype				100% Polyamid
Bakside				texback®contract
Bredde	Rull		cm	400 cm
Total tykkelse	EN 1307		mm	6,0
Total vekt	EN 1307		gr/m <sup>2</sup>	1.550
Tetthet	EN 1307		per dm <sup>2</sup>	2.133
Garnvekt	EN 1307		g/m <sup>2</sup>	850
Luvhøyde over bærer	EN 1307		mm	3,8
Dimensjonsstabilitet				-
Lysekthet	DIN EN ISO 105-B02			≥ 5
Brann	DIN EN 13501-1			Cfl-S1
Varmekabler				ja, ikke over 27°C
Trinnlyd	DIN EN ISO 717-2			25 dB



**Polyflor Nordic**  
 Kjelsåsveien 168 B  
 0884 OSLO  
 Tel.: 23 00 84 00  
 Fax: 23 00 84 10  
[firmapost@polyflor.no](mailto:firmapost@polyflor.no)  
[www.polyflor.no](http://www.polyflor.no)